

德士模都[®] PF

类型 改性二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (MDI)

性质 德士模都[®] (Desmodur[®]) PF是常温下液态的改性二异氰酸酯。适用于和拜科[®]、德士模范[®]及Acclaim[®]组成胶粘剂配方。

供货形式 无溶剂, 过 20°C时为中等粘度无色至黄色液体, 低温下发生结晶

特征

特性	值	单位	方法
NCO 含量	23.0±0.5	% wt	2011-0248603-94
粘度(25°C)	600±100	mPa·s	2011-0313703-95
水解氯	最大 50	ppm	2011-0339304-95

其他参数*

性质	值	单位	方法
密度(25°C)	约 1.21	g/cm ³	DIN 51 757
蒸气压(20°C, MDI)	<10 ⁻⁵	hPa	
苯基异氰酸酯含量	最大 10	ppm	2011-0489801-95
凝固点	<20	°C	

*以上数据只给出一般信息, 并不是该产品的特征性质。

德士模都[®] PF

特性/应用	<p>德士模都[®]PF适用于和拜科[®]、德士模范[®]及Acclaim[®]组成胶粘剂配方，适用于粘结多种物质如木材、金属和塑料的粘接。德士模都[®]PF尤其适合与拜科[®]组成反应性双组份胶粘剂及湿固化单组份胶粘剂配方。</p> <p>由于 MDI 的蒸气压在温度升高时剧烈增加，含有游离异氰酸根基团的胶粘剂应当在具备抽风条件的环境下进行操作。</p>
包装	250 公斤桶装，槽车或储罐。
储存	<p>本产品对潮气敏感，应储存于密闭容器中。在合适储存条件下（20~25℃，密闭容器中），本品自出货后可稳定保存六个月。</p> <p>长期储存于超过 25℃的环境下时，将导致本产品的质量下降，由于产生不溶的沉淀（二聚体），会逐渐变浑。例如，在 40℃下储存时保存期最多为 4 个月。当在过低温度下保存时，将于 20℃左右发生结晶现象。</p> <p>储存时必须尽量避免结晶的产生，因为其将导致生成不熔的二聚体。结晶发生后，本品在大约三周后将无法完全融化。</p> <p>为了防止结晶的产生，应当保证本品在不低于 20℃的条件下保存。在接收时，应当取样测定结晶度。当在运输和储存过程中发生结晶时，必须马上加热进行融化。</p>
使用	<p>存放本品容器必须严格密封，即使空容器也应保证密闭。首先必须阻止水份进入生成脲及二氧化碳，在储存、弃置、运输和使用过程中，应当严格禁止各种形式的水份（潮湿容器、水溶液、空气中水份）进入，因为生成的二氧化碳可能导致储罐及容器中的压力异常升高至危险值。另外，脲的生成还可导致混浊和固体沉淀，可能堵塞过滤器、泵及输送管线。</p>
处置	<p>未用完的废弃产品应当按照当地法规进行焚化处理。废弃产品应当进行 EWC 编码。更多信息请参照产品安全数据表</p> <p>不受德国包装法规限制的地区，经仔细清理的包装袋可在当地的或工业的焚化炉中焚化。在未经去污染处理的包装物上不可先移除危险品标签。</p>
安全	<p>危险品鉴定</p> <p>本产品吸入有害，对皮肤、眼睛和呼吸系统有刺激作用。吸入和皮肤接触可能导致过敏反应。</p> <p>请参照本产品安全数据表（082280）中有关数据。其中包括本品标记、运输、储存、操作、产品安全及环境适应性等方面的信息。</p>

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作参考，并适用于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。根据我方的技术建议，我方产品的应用、用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。